

SILK PLASTER®

Instructies

25.03.2021

SILK PLASTER is een betrouwbaar hoogwaardig materiaal voor wandafwerking dat jarenlang meegaat. Een brede selectie aan kleuren en texturen maakt het mogelijk om het mooiste interieurdesign te creëren, terwijl de geluids- en warmte-isolerende eigenschappen zorgen voor extra comfort in uw huis!

Instructie

Vorbereiding van het oppervlak:

1. Het oppervlak moet droog, glad, schoon, egaal wit en vrij van vlekken en stof zijn.
2. Het voorbereide oppervlak moet behandeld worden met een diep penetrerende primer.
3. Daarna breng je 2 lagen SILK PLASTER primer aan over het gehele oppervlak, met als doel volledige dekking. De droogtijd tussen de lagen is 24 uur. SILK PLASTER decoratieve pleisters moeten 24 uur na de toepassing van de tweede laag SILK PLASTER primer worden aangebracht.

Vorbereiding van het materiaal:

4. Giet schoon water op kamertemperatuur (20-25 graden Celsius) zonder sedimenten en onzuiverheden in een plastic container. De hoeveelheid water voor elk type decoratieve pleister staat vermeld op de verpakking.
5. Giet de inhoud van de verpakking in het water. Voeg indien gewenst glitter en/of decoratieve additieven toe en verdeel deze gelijkmatig over het oppervlak. LET OP: Alle soorten glitter en additieven worden apart aangeschaft.
6. Meng het materiaal met de hand grondig om lijmklonten te vermijden. Voor het mengen van sommige materialen moet een boormachine met een mixernozzle gebruikt worden -zie het teken op de verpakking.
 - * Gedeeltelijk mengen van één verpakking is niet toegestaan!
 - * Als je meerdere verpakkingen SILK PLASTER nodig hebt, meng ze dan in één keer.
 - * Eén muur (oppervlak) moet volledig bedekt zijn met het materiaal van dezelfde verpakking mix.
7. Doe het doordrenkte materiaal in een plastic zak en bewaar het gedurende 12 uur.

Application:

8. Meng het materiaal voor gebruik grondig met de hand. Sommige materialen moeten worden gemengd met een boormachine met een mixer nozzle.
9. Gebruik een plastic troffel om kleine hoeveelheden van het gemengde materiaal van één kneading gelijkmatig over het oppervlak aan te brengen.
 - * Na 1-2 uur moet het oppervlak glad gemaakt worden met de troffel, waarbij het bevochtigd wordt met water.
 - * Het materiaal moet binnen 48 uur na het weken gebruikt worden.
 - * De kamertemperatuur moet niet lager zijn dan 15 graden Celsius; het vochtigheidsniveau mag niet hoger zijn dan 70%.
10. Om de duurzaamheid te verhogen en voor de mogelijkheid van toekomstige natte reiniging, bedek het oppervlak met SILK PLASTER vernis.

Nederlands



Samenstelling:

textiel- en cellulosevezels, decoratieve en minerale additieven, lijm.

Houdbaarheidsdatum:

onbeperkt, indien de verpakking verzegeld is.

Opslag:

bewaar op een droge plaats bij minimaal 5°C en maximaal 40°C, uit de buurt van direct zonlicht.

**SILK
PLASTER®**

silkplaster.nl

